

## Description Produit

- Code Produit** 63000027
- Dimensions** H 1180 x Lo 8500 x Ep 1,5 mm
- Emballage** Par boîte (2,2787 kg net)  
27 boîtes / palette = 270 m<sup>2</sup> (61,52 kg)
- Composition** une mousse non tissé résistant à la pression + une couche polyoléfine qui a pour but d'améliorer la résistance à la vapeur + foil anti-glisse
- Caractéristiques** Une excellente performance en matière de réduction du bruit de pas (bruit de réflexion réduit) et de bons résultats en réduction de bruit d'impact (bruit de transmission restreint). Conserve presque toujours son épaisseur initiale et très haute résistance à la compression par poids Avec pare-vapeur intégré afin d'éviter la diffusion de l'humidité du sous-sol.  
Une faible résistance thermique: Adapté pour le chauffage par le sol !
- Installation** Installation facile: tombe immédiatement à plat et est donc encore plus facile à poser pour installation flottante. Peut être découpé avec un cutter standard

## Exigences

| Caractéristiques                                           | Méthode           | Valeur Typique | Unité                         |
|------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|
| épaisseur de la sous-couche                                | EN 823            | 1,5(± 15%)     | mm                            |
| à 100 Pa pré-charge                                        |                   |                |                               |
| couleur de mousse                                          |                   | argent         |                               |
| Réduction des bruits de pas                                | ISO 10140         | < 3            | dB (A)                        |
| Réduction de la réflexion sonore                           | ISO 10140         | 20             | dB                            |
| Compression par poids                                      | EN 826            | CS > 400       | kPa ( + 40 t/m <sup>2</sup> ) |
| (testé à une compr de 0.5 mm)                              |                   |                |                               |
| Conformabilité ponctuelle                                  | ISO 868/TS 16354  | + -1           | mm                            |
| Résistance thermique                                       | DIN 4108          | 0,043          | m <sup>2</sup> K/W            |
| Absorption de l'eau par la mousse                          | EN 12087          | < 1            | %                             |
| Coefficient de friction                                    | ISO 8295          | > 0,8          |                               |
| Résistance dynamique                                       | EN 13793/TS 16354 | DL > 100.000   | cycles                        |
| Résistance à la déformation par la chaleur sous contrainte |                   | < 70           | C°                            |

## Conditions de stockage:

Pas stocker à l'extérieur, doit être protégée des rayons du soleil Eviter les charges électrostatiques, ne pas fumer et ne pas mettre de flamme à proximité.

## Résistance chimique:

Eau, la plupart des détergents domestiques, solutions salines,

