

MORTIERS COLLES

CERMIPLUS RAPID**ADHÉRENCE AMÉLIORÉE ET PRISE RAPIDE
NEUF ET RÉNOVATION****GAMME HAUTE PERFORMANCE**

- Pour la pose de tous revêtements céramiques et similaires
- Collage direct sur ancien carrelage
- Permet le jointoiment 2 h 30 après la pose



■ GRIS ■ BLANC

**CONSOMMATION**6 kg environ/m².**LE PLUS**

Ouverture rapide au trafic piéton.

**LE CONSEIL**

Pour Plancher Rayonnant Electrique (PRE), utiliser CERMIPLUS XL FLEX RAPID ou CERMIFLEX ALG.



Sac de 25 kg, 10 kg (Gris).

Conservation : 1 an dans l'emballage fermé et à l'abri de l'humidité.

Chaque sac présente un code de fabrication facilement identifiable.

COMPOSITION

Liants hydrauliques gris ou blancs, sables de granulométrie étudiée, résine redispersable, adjuvants divers de type cellulosique et autres assurant régulation de prise et pouvoir collant.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Temps de repos avant étalement aucun
- Durée pratique d'utilisation (DPU) 20 min
- Temps ouvert pratique 10 min
- Délai d'ajustabilité 10 min
- Temps d'attente avant jointoiment 2 h 30
- Délai de mise en circulation des sols 6 h



Contrôle du support




Température de mise en œuvre



Temps ouvert moyen 10 min




Temps de vie en auge 20 min




2 à 10 mm



5,8 L*



U6 - U9 - E10

**DOMAINES D'EMPLOI**

Supports conformes à la NF DTU 52.2.

EN MURAL INTÉRIEUR :

- Béton banché ou préfabriqué
- Enduit base ciment conforme au DTU 26.1
- Plaques de plâtre cartonnées
- Cloisons de carreaux de terre cuite
- Enduit monocouche (CS IV)

EN SOL INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR :

- Dallage sur terre plein,
- Planchers béton, dalles ou chapes

AUTRES EMPLOIS EN INTÉRIEUR

- Panneaux de polystyrène revêtus prêts à carrelé (mural uniquement)
- Système CERMIFACE sur plancher panneaux CTBH
- Chape sèche (plaques spécial sol)

RÉNOVATION EN INTÉRIEUR

Etude préalable et préparatoire du support selon le CPT sol intérieur P3 rénovation.

Application sans primaire

- Anciens revêtements céramiques
- Dalles semi-flexibles.

Application avec primaire CERMIGRIP ou CERMIMPRIM RAPID

- Dalles vinyles rigides et dures,
- Anciennes colles
- Anciens PVC homogènes en lés sans sous-couche.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- Grés pressés, étirés, cérame fins vitrifiés et porcelainés.
- Terre-cuite ; briquettes, pavés, carreaux.
- Pierres naturelles, marbres, granits, laves. (Utiliser le CERMIPLUS RAPID blanc)
- Divers : Briare, pâte de verre, faïence,

Revêtements spéciaux

- Dalles ciment reconstituées et pressées
- Eléments moulés et coulés base ciment, dalles à base de polyester (Nous consulter).
- Dalles de pierres reconstituées à base de résine : nous consulter.

MISE EN ŒUVRE

GÂCHAGE

5,8 litres d'eau environ (*± 0,375 L) pour 25 kg de poudre.

- Peigne adapté à chaque usage et consommation de poudre en kg par m².

		S ≤ 120 cm ²	S ≤ 300 cm ²	S ≤ 500 cm ²	S ≤ 1200 cm ²	S ≤ 2000 cm ²	S ≤ 3600 cm ²
MUR INTÉRIEUR	cloison ou doublage terre cuite béton cellulaire	U6 (3,5 kg)	U6 ⁽¹⁾ (3,5 kg)		U9* (7 kg)		
	enduit ciment béton						
SOL INTÉRIEUR		U6 (3,5 kg)		U9 (4,5 kg)	U9 ⁽¹⁾ (4,5 kg)	U9* (7 kg)	E10* (8 kg)
SOL EXTÉRIEUR		U6* (5 kg)		U9* (7 kg)		E10* ⁽²⁾ (8 kg)	E10* ⁽³⁾ (8 kg)

* Double encollage obligatoire par beurrage de l'envers des carreaux.

⁽¹⁾ double encollage obligatoire pour les carreaux de faible porosité selon DTU.

⁽²⁾ limitation DTU : au-delà nous consulter.

⁽³⁾ uniquement les pierres naturelles

☐ Emplois non visés.

FINITION

Réalisation des joints : 2 h 30 après la pose.

Le trafic piétonnier peut intervenir dans les 6 h.



* Très faible émission de C.O.V.
(Composés Organiques Volatiles)

** Entre 70 et 85% de réduction
des poussières avant gâchage

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).